

PREMIUM 250HS

E38

VERSION: 140116

Page: 1/2

HIGH RESISTANCE HS CLEAR COAT

POPIS:

PREMIUM 250HS je nový HS 2K prémiový lak s vysokou odolnosťou voči škrabancom. Poskytuje vysokú kvalitu, lesk a výbornú aplikáciu s dokonalým výsledkom. Medzi jeho excelentné vlastnosti patri výborná odolnosť voči chemickým látkam a ľahké leštenie. Lak 250HS môže byť aplikovaný na menšie, stredné i celkové opravy automobilov. Pri väčších opravách je doporučené riedenie do 5%. Vzhľadom k jeho zloženiu, je tento produkt klasifikovaný ako špeciálna úprava, a tak spĺňa aktuálnu legislatívu v EÚ na emisie VOC.

FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA:



Povaha: Akryl 2K
Farba: Bezfarebný
Špecifická váha: 1,0 kg/l at 20°C
Viskozita CF/4: 18,5" at 20°C
Sucha hrúbka náteru: 55 mikróvov - 2 vrstvy
Výdatnosť: 9-10 m²/l

Obsah sušiny:

47% Premium 250HS
46% Aplikácia (100:50 obj)
44% Aplikácia (100:50:5 obj)

VOC:

486 g/l Aplikácia (100:50 obj) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(486)
500 g/l Aplikácia (100:50:5 obj) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(500)

T ^e (°C)			
	Tužidlo	Tužidlo	Riedidlo podľa potreby
< 18	C356	C356	S322
18 - 25	C355-C356	C355	S322
> 25	C355	C354	S324

DOPLNKOVÉ PRODUKTY:




C354 Pomalé tužidlo
C355 Štandardné tužidlo
C356 Rýchle tužidlo

S322 Štandardné riedidlo
S324 Pomalé riedidlo









PRÍPRAVA POVRCHU:

Je potrebné odvetranie v trvaní 15 až 20 minút medzi aplikáciou farby a laku **PREMIUM 250HS**.










MIEŠACÍ POMER

Premium 250 HS	A B C			
C354			20°C	3 h
C355	100:50:0-5 objemovo	2 : 1	18,5" F/4	3 h
C356				2 h

APLIKAČNÁ METÓDA

					
	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	2	5'
	1,2-1,3	2	10		

ČASY SCHNUTIA:

20° C						60° C		Short wave IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
C354	25'	4h	5h	8h	24h	C354	40'	LIGHT	5'	10'
C355	20'	3h	5h	7h	24h	C355	30'	DARK	4'	8'
C356	20'	2,5h	4h	6h	24h	C356	--	METALLIC	5'	10'

POZNÁMKY:

Vlhkosť výrazne ovplyvňuje aplikáciu laku, preto všetko náradie ma byť dokonale suché. Po použití tužidla, okamžite uzavrite nádobu. Nepoužívajte lak a ani jeho komponenty, ak relatívna vlhkosť vzduchu presiahne 70%. Nepoužívajte lak a ani jeho komponenty, ak klesne teplota pod 10°C.

ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA:

Po použití náradie dôkladne umyte príslušným riedidlom.

BEZPEČNOSŤ:

Dôsledne dodržiavajte piktogramy na obale produktu. Pre viac informácií si precitajte bezpečnostný list produktu.

SKLADOVATELNOSŤ:

Produkt uskladňujte vo vetranom sklade, nevystavujte ho slnečnému žiareniu a udržiavajte ho v rozmedzí teplôt 5°C až 30°C.

ZÁRUKA:

V originálnom neotvorenom obale, jeden rok od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ:

Prečítajte si všetky varovania, prvú pomoc a bezpečnosť pre všetky komponenty pred použitím. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Používajte riadne priliehajúci NIOSH / MSHA respirátor. Vyberte pretlakový respirátor (TC-19C alebo ekvivalent) na izokyanáty. Postupujte podľa návodu na použitie výrobcu respirátora. Chráňte si ruky nepriepustnými gumovými rukavicami. Používajte ochranu tváre, chráňte si oči a pokožku. Streetkolor výrobky sú určené na priemyselné profesionálne použitie alebo pre vyškolené osoby.

Technické informácie a vzhľadové návrhy sú výsledkom našich skúseností a testov. Garantujeme, že naše produkty poskytujú kvalitu. Avšak, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o podmienky v akých sa tento produkt používa, pretože sú mimo našu kontrolu. Preto Vám odporúčame vykonať testy s bezfarebným lakom a podmienky použitia pred skutočnou prácou. Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie a pre vhodne kvalifikovaný personál.