




Technický list č. **0335-SK****STIERKOVÉ TMELY - GITY****04380 - POLYDUR ZINC**1000 ml +  
20-40 mlSpracovateľnosť  
pri 20°C:  
5-8 min.

1-2 vrstvy

Sušenie na  
vzduchu pri 20° C:  
20-30 min.Brúsenie:  
P60 – P80  
P120 - P150**POPIS**

Lechler polydur Zinc je šikrospektrálny univerzálny polyesterový tmel so stredne veľkými časticami s veľmi vysokou plnivosťou.

**POUŽITIE**

Vhodný na vyrovnanie veľkých nedokonalostí na normálnych oceľových plechoch a pozinkovaných oceľových plechoch karosérií automobilov aúžitkové vozidlá.

**CHARAKTERISTIKA**

- Vynikajúca príľnavosť na oceľ, pozinkované plechy, liatinu, hliník, FGRP (laminát)
- Ľahká aplikácia stierkou.
- Ľahké brúsenie
- Veľmi vysoká plnivosť.
- Rýchle sušenie.
- Vhodný na sušenie infražiaričmi (normálne a krátke vlny).

**PRÍPRAVA PODKLADU****Pozinkované plechy, oceľ, hliník**

Tieto podklady musia byť zdrsnené a odmastené pomocou SILICONE REMOVER SLOW 00695.

**Staré nátery - povrchy**

Neaplikovať na nátery citlivé na rozpúšťadlo.

NIKDY nanášajte na Wash Primer.

V prípade predchádzajúcej aplikácie primeru použite epoxidové primery ako 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO a nechajte vyschnúť.

**APLIKÁCIA**

Stierka.

**Pomer miešania:**

	Objem	Hmotnosť
04380 POLYDUR ZINC	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR TUŽIDLO	20-40 ml	10-30 g

V lete sa katalýza môže znížiť na 1% hmotnosti av zime sa môže zvýšiť na 3%.

Odporúča sa:

1% v lete - 2% medzi sezónami - 3% v zime.

Tvrdidlo dobre premiešajte so tmelom.

Doba spracovateľnosti: 5 - 8' pri 20°C

Počet stierok: povrchová úprava 1 + 1.

Odporúčaná hrúbka filmu: min. 200 µm do max. niektoré mm.

**DIR 2004/42 / CE: Bodyfiller / zátka IIB / b - VOC pripravený na použitie 250 g/l. Tento produkt pripravený na použitie obsahuje najviac 200 g/l VOC**

---

## SUŠIACI ČAS

Môže sa brúsiť po 20-30' pri 20 °C

infračervené lampy (doba schnutia závisí od výkonu lampy)

---

## BRÚSENIE

Brúsenie za sucha brúsnym papierom P60 - 80 a konečná úprava brúsnym papierom P120 - 150.

---

## NÁSLEDNÁ - ĎALŠIA VRSTVA

Akékoľvek plnivo / tmel z rady Lechler Car Refinishing.

---

## OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Výrobok nepriľne na umývacie primery a podobné výrobky.
- Katalyzované - vytvrdnuté zvyšky tmelu sa nesmú vkladať späť do pôvodnej nádoby.
- Výrobok sa musí skladovať na chladnom mieste a musí sa použiť do dátumu expirácie.
- Príliš veľa tvrdidla môže spôsobiť nažltlé škvrny na konečných náteroch.
- Na zabezpečenie dokonalej príľnavosti k podkladu je potrebné oceľový plech odmastiť a zdrsniť špongiou alebo brúsnym papierom pred nanosením tmelu.

Tvrdidlo POLYDUR obsahuje organické peroxidy, ktoré majú dráždivé účinky. Zabráňte kontaktu s pokožkou a chráňte oči. Po použití produktu si umyte ruky vodou a mydlom.

**TECHNICKÝ LIST č° 0335-SK**

**UPDATED 07/2019**

Technické informácie a vzhľadové návrhy sú výsledkom našich skúseností a testov. Garantujeme, že naše produkty poskytujú kvalitu. Avšak, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o podmienky v akých sa tento produkt používa, pretože sú mimo našu kontrolu. Preto Vám odporúčame vykonať testy s epoxidovou živicom a podmienky použitia pred skutočnou prácou. Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie a pre vhodne kvalifikovaný personál.

Všetky informácie obsiahnuté v tomto údajovom liste sú výsledkom starostlivo kontrolovaných testov a sú podľa najlepších znalostí Lechlera v odbore správne čas vydania. Keďže podmienky používania sú mimo kontroly výrobcu, informácie v ňom obsiahnuté sú bez záruky, predpokladané alebo inak, a konečné určenie vhodnosti akýchkoľvek informácií alebo materiálov na zamýšľané použitie a spôsob použitia je jediný zodpovednosť užívateľa. LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

**LECHLER S.p.A. 22100 Como Italy - Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111**