

DEFINÍCIA:

SUPERIOR 150HS je vylepšený HS 2K lak, s novou receptúrou a pomerom 2:1. Je veľmi ľahko aplikovateľný a vhodný ako na malé tak i na celkové opravy. Dá sa aplikovať na dve vrstvy. Medzi vrstvami je potrebné odvetranie zhruba 10 až 15 min. v závislosti na množstve použitého riedidla. Poskytuje rýchly a excelentný výsledok s hlbokým leskom, spolu s výborným schnutím, výdatnosťou, odolnosťou voči UV a je možné ho výborne leštiť.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:

Povaha: Akryl 2K Farba: Transparentná
 Doporučená hrúbka vrstvy: 50-60ym (2vrstvy)
 Výdatnosť: 9-10m²/lit VOC: 489g/lit. až 519g/lit.
 Špecifická váha: 1,0Kg/lit pri 20°C
 Viskozita CF/4: 20" pri 20°C
 Obsah sušiny: 53%

DOPLNKOVÉ PRODUKTY:
Tužidlá:

P4000 pomalé tužidlo
 P5000 štandardné tužidlo
 P6000 rýchle tužidlo
 K7000 extra rýchle tužidlo

Riedidlá:

S322 štandardné riedidlo
 S322 štandardné riedidlo

T ^e (°C)	Hardener	Hardener	Thinner Optional
< 18	P6000 -P7000	P6000	S322
18 - 25	P5000-P6000	P5000	S322
> 25	P5000	P4000	S324

PRÍPRAVA PODKLADU:

Aplikujte lak na farbu/ bázu po úplnom odvetraní tj. Zhruba 15 az 20 minút alebo podľa pokynov a doporučení výrobcu farby. Na bázu na riedidlovom základe aplikujte lak až po úplnom odvetraní.

MIEŠACÍ POMER:

Superior 150HS				
P4000	100:50:10-25 volume	2 : 1	20"	5h
P5000				5h
P6000				2,5h
P7000				2 h

APLIKAČNÁ METÓDA:

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15-20		
	1,3-1,8	3-3,5	15-20	2-3	5'-10'
	1,3-1,5	3-3,5	10		

ČASY SCHNUTIA:

20° C						60° C		Short wave IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
P4000	20'	3h	5h	8h	24h	P4000	35'	LIGHT	5'	10'
P5000	15'	3h	5h	7h	24h	P5000	25'	DARK	4'	8'
P6000	15'	2,5h	4h	6h	24h	P6000	--	METALLIC	5'	10'
P7000	10'	2h	3h	6h	24h	P7000	--			

POZNÁMKY:

Vlhkosť výrazne ovplyvňuje aplikáciu laku, preto všetko náradie musí byť dokonale suché. Po použití tužidla, okamžite uzavrite nádobu. Nepoužívajte lak a ani jeho komponenty, ak relatívna vlhkosť vzduchu presiahne 70%. Nepoužívajte lak a ani jeho komponenty, ak klesne teplota pod 10°C.

ČISTENIE NÁRADIA:

Po použití náradie dôkladne umyte príslušným riedidlom.

BEZPEČNOSŤ:

Dôsledne dodržiavajte piktogramy na obale produktu. Pre viac informácií si prečítajte bezpečnostný list produktu.

SKLADOVATELNOSŤ:

Produkt uskladňujte vo vetranom sklade, Tento produkt nevystavujte slnečnému žiareniu a udržiavajte ho v rozmedzí teplôt 5°C až 30°C.

ZÁRUKA:

V originálnom neotvorenom obale, jeden rok od dátumu výroby.

ZODPOVEDNOSŤ:

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za neodborné alebo zlé použitie výrobku. V tomto technickom liste sú zhrnuté naše najlepšie vedomosti a poznatky o tomto produkte. Toto vydanie nahrádza predchádzajúce vydanie.